

MT400 FLOOR LACQUER

INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

MT400 Floor Lacquer est un vernis mono-composant à base d'huile et résistant à l'usure pour les sols en bois dans les zones résidentielles et les zones commerciales à trafic moyen.

Utilisez-le sur des sols préalablement vernis ainsi que sur des sols non traités ou poncés.

Met en valeur les couleurs plus chaudes et plus riches du bois, semblable à l'huile, mais avec les avantages d'une finition vernie.

Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Alkyde séchant à l'air dans des solvants à faible odeur

Taille des bidons :

2½ litres et 5 litres: Semi-brillant.

5 litres : Mat.

Aspect :

Film transparent une fois sec. Marron clair dans le bidon.

Risque d'auto-inflammation :

Conservez les chiffons, brosses, etc. usagés dans un récipient ignifugé, tel qu'un pot de confiture ou une boîte métallique avec un couvercle hermétique. Refermez toujours soigneusement l'emballage après utilisation et lorsqu'il est vide. Éliminez les outils et les emballages usagés conformément aux réglementations nationales en matière de déchets.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A+.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 10 m²/litre.

Avant l'application : Mélanger ou agiter la laque avant utilisation.

Outils d'application : Pinceau ou rouleau à poils courts. Ne pas verser le produit directement sur le sol.

Température d'utilisation : Minimum 15 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR:

Environ 6-8 heures.

Prêt pour un trafic léger: Au bout de 24 heures.

Complètement durci après 1 semaine.

Appliquer maximum 2 couches par jour.

Nettoyage des outils: Alcools méthylés.

Conservation: Le bidon d'origine ferme se conserve 2 an à 20 °C.

Une fois ouvert, le vernis commence à former une peau et peut durcir dans la boîte. Ne pas exposer à des températures inférieures à 0 °C.

RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME

Parquets bruts ou poncés : 3 couches de MT400 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Parquets traités : 1 couche de MT400 Floor Lacquer 10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans l'eau propre.

- Appliquer une couche de MT400 Floor Lacquer et laisser sécher pendant 24 heures.
- Poncer avec du papier de verre (grain 150-180) dans le sens des fibres du bois.
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet à l'eau claire avec un linge humide bien essoré.
- Appliquer 2 couches de finition de MT400 Floor Lacquer.

Parquets traités :

- Nettoyer la surface avec Junckers Neutralizer.
- Poncer minutieusement avec du papier de verre (grain 150-180).
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet à l'eau claire avec un linge humide bien essoré.
- Appliquer une couche de MT400 Floor Lacquer et laisser sécher.
- Avant de vernir la surface complète, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.

Comment mener à bien un essai :

Des essais doivent être effectués sur plusieurs endroits : 2 couches à 4 heures d'intervalle. Après 24 heures de temps de séchage, contrôler l'adhérence en grattant avec une pièce de monnaie. Si l'adhérence et la qualité de la surface sont satisfaisantes, il est possible de vernir le parquet. Si les applications tests ne sont pas satisfaisantes, le parquet devra être poncé à blanc. La méthode est décrite sous la rubrique "Parquets cirés ou Polishés".

Parquets cirés ou polishés :

- Poncer à la machine avant le vernissage.
- Utiliser un grain 24-36 pour enlever les vieilles couches précédentes.
- Enlever ensuite les traces d'abrasion avec un grain 60-80.
- Enfin, utiliser un grain 120-150 pour obtenir une surface complètement lisse.
- Aspirer soigneusement la poussière de ponçage.
- Ensuite suivre les instructions du paragraphes "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Produits :

F 10.3 - Junckers Neutralizer